

型材

牌号:F-49-3

应用	门窗型材
稳定剂类型	铅
PbO 含量	29.5 – 32.5%
典型添加量	4.0–4.5
润滑性	★★★
产品形态	淡紫色片状

典型配方

原料	CPE体系	丙烯酸酯体系
PVC K67	100	100
F-49-3	4.0–4.5	4.0–4.5
CPE	8.5–10	/
抗冲ACR	/	5–7
ACR加工助剂	1–2	0.5–1.5
CaCO ₃	5–10	5–10
TiO ₂	4–6	4–6
颜料	适量	适量

产品特点

F-49-3是一种适合于门窗型材挤出的复合铅盐稳定剂，具有良好的耐热稳定性、初期着色性优异。在较低添加量条件下能够保证制品具有良好的抗冲击韧性及焊接性能，光泽度高，当和高质量钛白粉联用能赋予制品卓越的耐候性，产品性价比高。

F-49-3具有很宽的加工范围，适用于各种高剪切锥双、平双挤出机。本产品具有中等程度的润滑特性，适用于高品质标准的型材加工。

所有原材料都经过严格检测并得到ISO9001:2008标准认证。每批产品出厂都经测试确保产品的质量稳定性，根据用户要求，每批出厂产品可附上质保证明。

包装

净含量25KG三合一复合袋或塑编集装吨袋，质保期一年。

储存

储存于干燥处，避免高温，防止与硫化物接触。

南京金陵化工厂有限责任公司

地址：南京市化学工业园金化路55号 邮编：210047
 电话：(025) 85315451、84712677、84716016 传真：(025) 85315451
 邮箱：zhouyongming@njchem.net 网址：www.njchem.net